

Epolin, Inc. 358-364 Adams Street Newark, NJ 07105 USA Tel: (888) 782-3530

Fax: (973) 465- 5353 E-mail: epolin@epolin.com Web: www.epolin.com

Epolight™ 2062 近红外染料

性能和用途

本品是具有良好的可见光透射性的单价胺染料 本品适用于涂料 本品适用于注模

理化性质


最大吸收波长, λ max: 977 纳米 在丙酮中的吸收率: 70 L g⁻¹ cm⁻¹

外观:绿色粉末 熔点:98-102℃

溶解度(克)/100 克溶剂:

丁酮 >6.0克 乙酸乙酯 2.18克 四氢呋喃 5.8克 环己酮 >6.0克

Epolight™ 2062 在丙酮中的标准化吸收光谱



波长,纳米

Although the information in this data sheet is presented in good faith and believed to be correct, Epolin, Inc. makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information which is supplied upon the condition that the persons receiving same will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will Epolin, Inc. be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance upon information from this data sheet or the products to which the information refers.

© Epolin, Inc. All Rights Reserved rev1, 08/06